

TEKNO SPA EXTRA 079 2K ANTIFOULING

Katalog No : 7000 – 510K

Tekno SPA Extra 079 2K Antifouling akrilik kopolimer reçine esaslı, iki komponentli, self-polishing tipte bir zehirli boyadır. Boyanın performansı uygulanan film kalınlığına göre artar. Tavsiye edilen kalınlıklarda 3 kat uygulama sonucunda 2 sezon korumayı garanti eder. Kalay içermez. Tekne hareketsiz beklerken dahi korumaya devam eder. Standart tipi için normal bir kullanımda ayda ortalama 6 mikron boya erimesi yapar. Çok hareketli ve sürekli seyir yapan tekneler için ayda 3,5 mikron erime yapan tipi de mevcuttur, özel olarak üretilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde	: 50-55
Yoğunluk(gr/cm ³)	: 1,7
Renk	: kırmızı, mavi, siyah
Parlaklık	: yarı mat
Parlama Noktası	: 26°C
Kuru film kalınlığı (µ)	: 75 – 150 µ
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 7,3(75µ) – 5,5(100µ) – 3,6(150µ)
Pratik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 5 - 7 (tek kat)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C) (saat)	: 1 (ilk kuruma)
İkinci kat uygulama (saat)	: 8
Servise hazır hale gelme	: min. 8 saat /max. 72 saat
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,4 – 1,7 mm
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,46mm / (0,018 – 0,021 inch)
Meme Basıncı	: 12 – 15 MPA(120 – 150 At,1700 – 2100 PSI)
Tiner	: İnceltme yapılmaz. Gerekli ise hacimce max. % 5 Teknomarin Klor Kauçuk Boya Tineri (3001).
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprey
Yüzey hazırlama	: Öncelikle boyanın B komponenti olan özel bakıroksit karışımı A kısmının içerisine ağır ağır yedirerek karıştırılır. Mümkünse el matkabı ile 3-5 dakika karıştırma tavsiye edilir. Daha sonra ürün kullanıma hazır hale gelir. <u>Eski zehirli boya üzerine:</u> Yüzey basınçlı su ile tam olarak yıkanmalı ve zımparalanmalıdır. Tekno SPA Extra 079 2K Antifouling ile boyamadan önce bir kat Tekno SPA Extra Primer sürülür. <u>Yeni tekneler için:</u> Fiber teknelerde 1-2 kat Teknopox 1545 Universal Epoxy Primer ile astarlanmış yüzey üzerine Tekno SPA Extra Primer uyguladıktan sonra; ahşap ve çelik teknelerde uygun epoxy astar ve arakatlardan sonra Tekno SPA Extra Primer uygulanmış yüzeyler üzerine uygulanır.
Güvenlik önlemleri	: Alevlenir. Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Solunması halinde çok toksiktir. Yutulması halinde zararlıdır. Cildi tahriş eder. Gözde ciddi hasar riski. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Sucul

FP.01.03.Rev 00

organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Emzirilen bebeklere zarar verebilir. Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Ciltle temas halinde kirlenmiş, ıslanmış giysileri derhal çıkartınız ve cildinizi derhal bol su ve sabunla ve de mümkünse polietilenglikol 400 ile yıkayınız. Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). Kazara solunması halinde: Kazazedeği temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın. Tozlarını solumayın. Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.