

TEKNOMARİN FLUORESCENT

Katalog No : 5000 - 504

Teknomarin Fluorescent, fosforlu pigmentler içeren, güneş ışınlarını yansıtan bir boyadır. Sürüldüğü yüzeyde uzun süreli fosforlu görüntü verir. Tüm fosforlu boyalar gibi bu ürünün de UV direnci zayıftır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 52
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,15 – 1,25
Renk	: Turuncu
Parlaklık	: Yarı mat
Parlama noktası (°C)	: 38
Viskozite (Ku) (25 °C)	: 75
Bağlayıcı	: Sentetik reçine
Kuru film kalınlığı (µ)	: 40
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 10
Pratik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 7
Isı direnci (°C)	: 120
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 2
Tam kuruma (saat)	: 4 – 5
Sert Kuruma (saat)	: 24
Bağıl nem (%)	: 0 – 85
Tiner	: % 5 – 10 Teknomarin Sentetik Boya Tineri (6001).
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprey
Yüzey hazırlama	: Yüzeyde kir, yağ ve nem olmamalıdır. Bu ürün, sentetik ve kauçuk esaslı astarlar üzerine uygulanır.
Güvenlik önlemleri	: Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Tutuşabilir. Yangını teşvik edici maddelerle karıştırıldığında patlama tehlikesi mevcuttur. Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).